


試験結果報告書

株式会社 クオファーム 殿



一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
 支部長 沼田 收平
 〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号



依頼No. 117190

報告日：平成24年 3月19日

支部長	担当者

品名	AURO No. 690 (天然水性ワックス) (Lot No. ——)	試料受付日	平成24年 2月29日
		試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
		試料採取場所	——
依頼者名称	株式会社 クオファーム	試料採取者	——
依頼者住所	山梨県甲府市大里町3630-1	試料数量	500g

試験項目	結 果	試験方法
ホルムアルデヒド 放散量 (mg/L) 7日後	① 不検出 (測定下限値0.030) ② 不検出 (測定下限値0.030) 平均 不検出 (測定下限値0.03) 以 上	JIS K 5601-4-1:2003 「塗料成分試験方法—第4部：塗膜からの放散成分分析—第1節：ホルムアルデヒド」3. デシケータ法による。 塗装条件 希釈剤及び希釈率；希釈なし 塗装回数；1回塗り (刷毛塗り) 塗布量 ；100g/m ² 試験片の素材；アルミ板 試験期間 平成24年 3月 5日～ 平成24年 3月13日

製造者：ドイツAURO本社

以下余白