

用途

インテリアの無垢木材を「オイル」と「ワックス」のダブル効果でしっかり保護します。

例) 床板・階段・腰板・柱・梁・桁・手摺・etc.

特徴

■耐水性

ワックスが塗膜を形成するため、木材への水の浸透および液染み汚れを防止します。

■木材保護力

木材の呼吸を妨げることなく、有効成分が木材に潤いを与え、割れ・欠け・ささくれを防止します。また手アカ等、汚れの定着も防止します。

■作業性

クリーム状の塗り易いワックスです。液だれしにくく、経験のない方でも簡単に作業が可能です。

■臭気

薄い柑橘系の香りがします。不快な石油臭はありません。

■抜群の安全性

100%天然原料のワックス(水性)のため、人やペット、環境に悪影響を及ぼしません。

【ヨーロッパ認証された安全特性】

- ・DIN EN 71,Part3 (玩具に使用する安全性が認められている)
- ・DIN 53160 (唾液、汗に対する耐液性が認められている)



使い方と注意

- ・本製品は内装専用です。
- ・本製品は塗装やコーティングが一切施されていない木材表面に塗布する本格・水性の天然オイルワックスです。(既に塗装やコーティングが施されているフローリングのメンテナンスには AURO Nr.431 または 680 をご利用下さい。)
- ・コルク、合板木材(突板、単板、OSB など) に対しましては AURO Nr.125、128、129 をお使いください。
- ・必ず目立たない箇所ですり塗りを行い、異常のないことを確認してから作業を開始してください。
- ・過去に塗装やコーティングが施されている場合は、それらを全て除去してから作業を行きましょう。
- ・塗装前、塗装面がスムーズでない場合はサンドペーパー(#180～240程度)で整えて下さい。また、土や砂、ホコリ、樹脂、油污等をきれいに取り除き、乾燥した状態にしましょう。
- ・作業は気温10℃以上の環境で行ってください。(温度が低くなるにつれ製品の液体粘度が高くなります。) 温度の低い季節は事前に2日程度、暖かい部屋に移すなど工夫してください。
- ・ご使用の際は、缶をよく振ってからお使いください。また、随時よくかき混ぜながら使用してください。
- ・当製品は原則的に原液でご使用下さい。希釈する場合は水をご使用ください。

- ・塗布作業は端から均一丁寧に行ってください。塗布面に本製品を垂らしますと染みになる場合があります。
- ・本製品は酸素と結合することにより硬化します。塗装から乾燥の工程では換気を意識的に行ってください。
- ・木材にしっかりワックスを吸収させながら塗布し、5～10分が経過しましたら、床に残っている液体状のワックスを拭き取りながら磨いてください。
- ・塗装用具の洗浄等には水をご使用ください。
- ・ワックスが付着した塗装用具(刷毛、ローラー、布、新聞紙、ゴミ等)は、自然発火の危険性があるため放置せず、不燃容器に入れ蓋をして保管して下さい。廃棄する場合は塗装用具を水に浸してから家庭用ごみ(可燃物)として早めに廃棄して下さい。
- ・塗料の漏洩物及び洗浄廃液は、水域、下水道、地下水、飲料水系へ漏出しないようにしてください。
- ・やむをえず液体を処分する場合は、乾燥させた後、可燃ごみとして廃棄してください。※余った製品を送っていただければ弊社で処分することも可能ですので、お問い合わせください。
- ・空容器を廃棄する場合は内容物を完全に除去した後で処分してください。
- ・保管は確実に密栓し、子供の手の届かない冷暗所にて。(作業中も子供の行動には要注意)

補足

- 乾燥後、ツヤはほとんどでません。
- ワックス塗膜が塗装面の静電気発生を抑えます。ホコリや汚れが床にくっつきづらくなるため、日々の掃除機やホウキ等での清掃効率が上がります。
- 当製品は防腐防腐成分を含んでおりません。(含有成分が水の浸透を妨げるため、間接的に防虫防腐効果が高まります。)
- 「Nr.611-01」と表記されている場合がありますが、ドイツの型番であり、「No.690」と同一商品です。
- 約 30 年の歴史をもつ自然塗料の先駆け「AURO 社」は、全商品を 100%天然原料で製造するドイツメーカーです。主原料となる植物はすべて、契約農家で無農薬栽培を行っており、農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排除しております。日本国内では「自然塗料」の定義が曖昧なため、お客様を惑わせておりますが、信頼できる自然塗料はただひとつ、『AURO』をぜひお確かめ下さい。直販サイトでは実物(液体)のサンプルをご用意し、自信をもって、完全無料でお客様の手のもとへお届けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

メンテナンス

- 当製品を塗布した後は、AURO Nr.431(天然床ワックス)または AURO Nr.680(ワックスシート)を用い、定期的(月 2 回程度)に床を拭き掃除して下さい。この掃除を行って頂ければ、基本的に当製品を再び塗布する必要性は生じません。
- 常時水の影響を受けるところ(キッチン、脱衣所、洗面所、etc.)には、当製品を 2 回塗りしたのち、AURO Nr.171(天然ハードワックス)を上塗りしますと撥水性を格段に高めることができます。
- 過去に塗装やコーティングが施されているモノに対して当製品を塗布する場合は、過去の塗装成分やホコリ・汚れ・油分等を完全に除去し、試し塗りを行ってから作業を開始して下さい。

テクニカルデータ

商品名称

AURO(アウロ) Nr.690 天然水性オイルワックス
乾燥時間の目安(約 23°C 相対湿度 50%)

指触乾燥	2~3 時間
完全硬化	4 週間
重ね塗り間隔	4~6 時間後

※塗り方、温度・湿度等の
環境条件により変動有。
※乾燥には酸素が必要です。

比重

約 1g/cm³

粘度

20~40 秒(DIN4mm カップ 20°C)

液体性質

水性(水溶性液体)

外観

淡いベージュ色のクリーム状液体

品質保持期限

未開封にて購入から 2 年間

標準塗装回数

1~3 回(液体吸収性の高い木材の場合は 3 回塗り推奨)

容量および塗布面積

1 回塗り 1 リットル当たり約 10 m²

塗料名	容量	塗布面積(44g/ m ²)
AURO No.690	0.75 リットル	7.5 m ² ≒ 2.3 坪 ≒ 4.6 畳
	2.5 リットル	25 m ² ≒ 7.6 坪 ≒ 15 畳
	10 リットル	100 m ² ≒ 30.3 坪 ≒ 60.6 畳

※全て 1 度塗りのデータ。
※下地の材種や経年変化によって変動します。実素材で試用のうえご確認ください。
※あくまでも参考目安としてご利用下さい。

保管

確実に密閉し、子供の手の届かない、凍結しない冷暗所にて

希釈

水

洗浄

水

成分(完全公開)

水・亜麻仁油・ヒマシ油・ヒマワリ油・ロジンエステル型界面活性剤・桐油・ダマール・セラック・蜜蝋・カルナバ蝋・カゼイン・セルロース・ボラックス・オレンジ油・ローズマリー油・ユーカリ油・エチルアルコール

危険物等級

該当なし

その他

この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示すことがございます。施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行ったうえでご使用下さい。またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に試用確認するか、医師にご相談下さい。MSDS もご参照下さい。

AURO日本総代理店◆アウロジャパン株式会社

住所 ◆ 400-0053

山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 0120-044-790

AURO公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp