

用途

インテリアの無垢木材を「オイル」と「ワックス」のダブル効果でしっかり保護します。

例) 床板・階段・腰板・柱・梁・桁・手摺・etc.

特徴

■耐水性

ワックスが塗膜を形成するため木材への水の浸透、及び、液染み汚れを防止します。

■木材保護力

木材の呼吸を妨げることなく、有効成分が木材に潤いを与え、割れ・欠け・ささくれを防止します。また手アカ等、汚れの定着も防止します。

■作業性

低粘度で塗り易いワックスですので、経験のない方でも簡単に作業が可能です。

■臭気

天然のオレンジオイルを溶剤としているため、不快な石油臭がしません。

■UV 保護効果

当製品は顔料を含まないため単体では耐 UV 効果がありません。

当製品の専用顔料 AURO Nr.150 で着色しますと耐 UV 効果が付加されます。

■抜群の安全性

100%天然原料の塗料のため、人やペット、環境に悪影響を及ぼしません。

ヨーロッパ認証された安全特性

- ・ DIN EN 71,Part3 (玩具に使用する安全性が認められている)
- ・ DIN 53160 (唾液、汗に対する耐液性が認められている)



使い方と注意

・本製品は塗装やコーティングが一切施されていない木材表面に塗布する本格・天然油性オイルワックスです。

(既に塗装やコーティングが施されているフローリングのメンテナンスにはAURO Nr.431またはNr.680をご利用下さい。)

・必ず目立たない個所で試し塗りを行い、異常のないことを確認してから作業を開始して下さい。

・過去に塗装やコーティングが施されている場合は、それらを全て除去してから作業を開始してください。

・塗装前、塗装面がスムーズでない場合はサンドペーパー(#180~240)で整えて下さい。また、土や砂、ホコリ、樹脂、油汚れ等をきれいに取り除き、乾燥した状態にしてください。

・作業の際は耐油性保護手袋、エプロン、作業着等を着用し、ワックス(液体)が皮膚に触れないようにして下さい。スプレー塗装する場合は目の保護用ゴーグルを着用して下さい。

・作業は気温 10℃以上のところで実施してください。(10℃以下では一部成分がゼリー状になる場合があります。)

・ご使用の際は、缶をよく振ってからお使い下さい。また、随時よくかき混ぜながら使用してください。

・当製品は原則的に原液でご使用下さい。やむをえず希釈する場合は必ず AURO Nr.191 をお使い下さい。

・本製品は酸素と結合することにより硬化します。塗装から乾燥の工程では換気を意識的に行ってください。長時間蒸気(溶剤臭)を吸わないようご注意ください。

・木材にしっかりワックスを浸透させながら塗布し塗布後 5~10 分が経過したところから順次ワックスを必ず拭き取ってください。木材表面に液体状のワックスが残っていると乾燥工程で水あめ状になり、乾燥時間の極端な遅延につながる場合があります。

角や端、目地に入りこんだワックスも拭き取りましょう。

・塗装用具の洗浄等には AURO Nr.191、または市販の「ペイントうすめ液」や「ラッカーシンナー」をご利用いただけます。

・ワックスが付着した塗装用具(ハケ、ローラー、布、新聞紙、ゴミ等)は、自然発火の危険性があるため放置せず、不燃容器に入れ蓋をして保管して下さい。廃棄する場合は塗装用具を水に浸してから家庭用ごみ(可燃物)として早めに廃棄して下さい。

・【第二石油類 危険等級Ⅲ】に該当する製品につき作業中は火気を使用しないでください。また、熱・火花・火炎・酸化剤から離れた冷暗所に保管してください。

・塗料の漏洩物及び洗浄廃液は、水域、下水道、地下水、飲料水系へ漏出しないようにして下さい。

・やむをえず液体を処分する場合は、乾燥させた後、可燃ごみとして廃棄してください。※余った製品を送っていただければ弊社で処分することも可能ですので、お問い合わせ下さい。

・空容器を廃棄する場合は内容物を完全に除去した後で処分して下さい。

・保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。(作業中も要注意)

補足

- 乾燥後、ツヤはほとんどでません。
- 含有成分が静電気の発生を抑えます。ホコリや汚れが床にくっつきづらくなるため、日々の掃除機やホウキ等での清掃効率が上がります。
- AURO Nr.129 の専用着色顔料 (AURO Nr.150) を混ぜることでより、着色することができます。
- 当製品は防腐防腐成分を含んでおりません。(含有成分が水の浸透を妨げるため、間接的に防虫防腐効果が高まります。)
- 「No.129」= 「Nr.129」= 「NP-0129」取扱店によって表記が異なる場合がありますが、全て同一商品です。
- 当製品は、原材料に植物や鉱石等、天然原料のみを使用しております。天然原料は採取される場所や時期等によって若干異なるため、製造時期(ロット)によっては、液体色が変わる場合がございます。しかし製品の品質が大きく異なることはありません。安心してお使いください。
- 約 30 年の歴史をもつ自然塗料の先駆け「AURO 社」は、全商品を 100%天然原料で製造するドイツメーカーです。主原料となる植物はすべて、契約農家で無農薬栽培を行っており、農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排除しております。日本国内では「自然塗料」の定義が曖昧なため、お客様を惑わせておりますが、信頼できる自然塗料はただひとつ、『AURO』をぜひお確かめ下さい。弊社では実物(液体)のサンプルをご用意し、自信をもって、完全無料でお客様の手のもとへお届けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

テクニカルデータ

商品名称

AURO(アウロ) Nr.129 天然オイルワックス

乾燥時間の目安(約 23℃ 相対湿度 50%)

| | |
|--------|---------|
| 指触乾燥 | 10 時間 |
| 完全硬化 | 2 ~ 3 日 |
| 重ね塗り間隔 | 24 時間後 |

※塗り方、温度・湿度等の環境条件により変動有。
※乾燥には酸素が必要です。

比重

約 0.88g/cm³

粘度

14 秒 (DIN4mm カップ 20℃)

液体性質

油性(非水溶性液体)

外観

微かに琥珀色をした透明の液体

品質保持期限

未開封にて購入から 2 年間

標準塗装回数

2 回塗り推奨

容量および塗布面積

1 回塗り 1 リットル当たり約 20 m²

| 塗料名 | 容量 | 塗布面積 (44g/ m ²) |
|-------------|------------|--|
| AURO Nr.129 | 0.375 リットル | 7.5 m ² ≒ 2.3 坪 ≒ 4.6 畳 |
| | 0.75 リットル | 15 m ² ≒ 4.5 坪 ≒ 9 畳 |
| | 5 リットル | 100 m ² ≒ 30.3 坪 ≒ 60.6 畳 |
| | 20 リットル | 400 m ² ≒ 121.2 坪 ≒ 242.4 畳 |

※全て 1 度塗りのデータ。 ※下地の材種や経年変化によって変動有。
※あくまでも参考目安としてご利用下さい。

メンテナンス

- AURO Nr.129 塗布後は AURO Nr.431 または AURO Nr.680(ワックスシート)を用い、定期的(月/2 回程度)に床を拭き掃除して下さい。この掃除を行って頂ければ、基本的に AURO Nr.129 を再び塗布する必要性は生じません。
- 常時水の影響を受けるところ(キッチン、脱衣所、洗面所、etc.)には、AURO Nr.129 施工後、AURO Nr.171(天然ハードワックス)を上塗りしますと撥水性を格段に高めることができます。
- 過去に塗装やコーティングが施されているモノに対して AURO Nr.129 を塗布する場合は、過去の塗装成分やホコリ・汚れ・油分等を完全に除去し、試し塗りを行ってから作業を開始して下さい。

保管

確実に密閉し、子供の手の届かない、凍結しない冷暗所にて希釈

AURO Nr.191(天然シンナー)

洗浄

AURO Nr.191(天然シンナー)、ペイントうすめ液、ラッカーシンナー

成分(完全公開)

オレンジ油、亜麻仁油、コロホニウムグリセリンエステル(有機酸)、カルナバ蠟、ヒマワリ油、ヒマシ油、乾燥剤(コバルト不使用)、蜜蝋、クレイ、レシチン、植物アルコール

Hazard class

第二石油類 危険等級Ⅲ、引火点 48℃

その他

この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示す場合がございます。施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行ったうえでご使用下さい。またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に試用確認するか、医師にご相談下さい。MSDS もご参照下さい。

AURO日本総代理店◆アウロジャパン株式会社

住所 ◆ 400-0053

山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 0120-044-790

AURO公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp