

用途

蜜蝋と木蝋からなる溶剤を含まない安全なバルサム（天然樹脂）です。
インテリア木部（床やカウンターテーブル、家具等）の保護や補修に最適です。
※ホットスプレー法（80℃）による塗布も可能です。

特徴

■耐水性

木材表面に撥水力の高い塗膜を形成するため、
家具や特に水周りの木材保護に最適です。

■木材保護力

木材の呼吸を妨げることなく、有効成分が木材に潤いを与え、
割れ・欠け・ささくれを防止します。また手アカ等、汚れの定着も防止します。

■作業性

車用の固形ワックスと同じ要領で作業できますので、経験のない方でも
簡単に作業が可能です。

■臭気

「亜麻仁油」「ヒマシ油」「カルナウバ蝋」「蜜蝋」などの成分が混ざった油臭
（数日で硬化し、臭いはなくなります。）

■抜群の安全性

100%天然原料の塗料のため、人やペット、環境に悪影響を及ぼしません。

ヨーロッパ認証された安全特性

- ・DIN EN 71,Part3（玩具に使用する安全性が認められている）
- ・DIN 53160（唾液、汗に対する耐液性が認められている）



使い方と注意

- ・木材表面は予め、汚れや粘着物、油分を除去し、液体吸収性のある乾燥したスムーズな状態にして下さい。
- ・スポンジや布にワックスを付け、磨り込むようにして薄く均一に塗布します。磨き用の機械または電動工具にて塗布することも可能です。表面が過度にべたついたり滑る場合は、ワックスが厚く付着し過ぎのため、塗り払げるか乾拭きを行って下さい。ワックスがやわらかい1～2時間以内に作業を終えましょう。
- ・ワックスが付着した塗装用具（刷毛、ローラー、布、新聞紙、ゴミ等）は、自然発火の危険性があるため放置せず、不燃容器に入れ蓋をして保管して下さい。廃棄する場合は塗装用具を水に浸してから家庭用ごみ（可燃物）として早めに廃棄して下さい。
- ・作業環境は気温 10℃以上が推奨、塗布する木材は含水率 15%以下が推奨です。
- ・必ず目立たない個所で試し塗りをを行い、異常のないことを確認してから作業を開始して下さい。
- ・塗布作業中、および乾燥中は、じゅうぶん換気を行い、直射日光や高温環境、火気を避けて下さい。
- ・やむをえず製品を処分する場合は、乾燥させた後、可燃ごみとして廃棄して下さい。※余った製品を送っていただければ弊社で処分することも可能ですので、お問い合わせ下さい。

- ・メンテナンスサイクル（再塗布までの期間）は使用環境によって異なりますが、一般的に2～4年に一度が目安となっております。水分や摩耗の影響を受ける個所ではメンテナンスサイクルがより早まります。
- ・塗布後4週間は塗装面を高温環境にさらさないよう注意してください。
- ・当製品の塗布前に No.129 または No.690 を下地に塗布しますと、より木材保護効果が高まります。



補足

- ・ 乾燥後、ツヤはほとんどでません。
- ・ ワックス塗膜が塗装面の静電気発生を抑えます。ホコリや汚れが床にくっつきづらくなるため、日々の掃除機やホウキ等での清掃効率が上がります。
- ・ 当製品は防腐防腐成分を含んでおりません。(含有成分が水の浸透を妨げるため、間接的に防虫防腐効果が高まります。)
- ・ 「No.171」=「Nr.171」=「NP-0171」取扱店によって表記が異なる場合がありますが、全て同一商品です。
- ・ 約30年の歴史をもつ自然塗料の先駆け「AURO社」は、全商品を100%天然原料で製造するドイツメーカーです。主原料となる植物はすべて、契約農家で無農薬栽培を行っており、農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排除しております。日本国内では「自然塗料」の定義が曖昧なため、お客様を惑わせておりますが、信頼できる自然塗料はただひとつ、『AURO』をぜひお確かめ下さい。直販サイトでは実物(液体)のサンプルをご用意し、自信をもって、完全無料でお客様の手のもとへお届けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

メンテナンス

- ・ No.171は木材表面に薄い膜をはるかたちで木材の保護効果を発揮します。拭き掃除はNo.171定着膜摩耗の一因となるため、汚れが目立つ場合以外には行う必要はありません。(No.431およびNo.680を用いて拭き掃除を行う場合も同様です。)
- 尚、明らかに木材表面の撥水効果が落ちてきた場合はNo.171を再度塗布し、撥水効果を高めてください。

テクニカルデータ

商品名称

AURO(アウロ) No.171 天然樹脂ハードワックス
乾燥時間の目安(約20℃ 相対湿度60%)

指触乾燥	4～6時間	※塗り方、温度・湿度等の 環境条件により変動有。 ※乾燥には酸素が必要です。
完全硬化	4週間	

塗布後4週間は塗装面を高温環境にさらさないよう注意して下さい。気温10℃以下、または高温環境では乾燥時間が長くなります。古い塗装やコーティングが乾燥時間の遅延をもたらすこともございます。じゅうぶん換気を行って下さい。

比重

約0.93g/cm³

粘度

半固体(ペースト状で摩擦により柔らかくなる。)

液体性質

油性(非水溶性)

外観

ブリキ缶に入った薄黄色のペースト

仕上がり

乾燥後は少し塗れ色に変化し、ワックスの塗膜による自然なツヤが生じます。ただし、ウレタン塗装のようなツヤではありません。

品質保持期限

未開封にて購入から2年間

標準塗装回数

1回

容量および塗布面積

1回塗り 1リットル当たり約100㎡≒30.3坪≒60.6畳

保管

気温・湿度がともに低いところにて保管して下さい。また、開封後使用した容器を保管する際は、容器内のワックスを均してから確実に密閉して下さい。火気を避け、子供の手の届かないところで使用・保管して下さい。

洗浄

使用後すぐに天然シンナー No.191にて洗浄して下さい。

成分(完全公開)

亜麻仁油・ヒマシ油・カルナバ蠟・蜜蠟・乾燥材(コバルトフリー)

危険物等級

該当なし

その他

この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示す場合がございます。施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行ったうえでご使用下さい。またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に試用確認するか、医師にご相談下さい。MSDSもご参照下さい。

AURO日本総代理店◆アウロジャパン株式会社

住所 ◆ 400-0053

山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 0120-044-790

AURO公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp