

用途

- 製品単体で濃い色合いのウォールペイント材としてお使い頂けます。
- AURO No.321 白色ウォールペイント材に混ぜることにより着色顔料としてお使い頂けます。

特徴

水、および植物オイルをベースにし、色褪せのない天然ミネラル（鉱石）を顔料成分としております。



使い方と注意

- 使用の前に本製品のみでよく攪拌し、均一になめらかな状態にしてから使用してください。（特に 81、82、99 はよく攪拌）

<<単体で使用する場合>>

- 本製品は室内用です。液体の影響を受けない所でのみ使用可能です。
- 完全硬化（4 週間）するまでは塗装面に触れないでください。
- 稀に下地材との相性により乾燥が的確に完了しない場合がございますので、必ず全ての塗装面（下地）に対し、目立たない個所で試し塗りをを行い、異常のないことを確認してから作業を開始して下さい。（ご購入前に弊社の無料サンプルでご確認頂けます。）
- 一度に厚塗りし過ぎますと、乾燥に要する時間が長くなりますのでご注意ください。
- 作業の際は塗料が皮膚に触れないようにして下さい。
- 気温 10℃～30℃、湿度 85%以下の環境下で使用下さい。（強制乾燥厳禁）
- やむを得ず塗料を処分する場合は、乾燥させた後、一般ごみとしてお出し下さい。
- 保管は確実に密栓し、子供の手の届かない暗所に。（作業中も子供の行動には要注意）

◆石膏塗装面、プラスターボード、ジブサムボードに塗布する場合

- 【下地処理】これらの下地は吸収力が高く、また吸収率にムラもありますので、**Nr.505 グリップコートを下塗りして下さい。**
- 塗装面は綺麗な乾燥状態にして下さい。油污れやテープ類、洗剤成分などが残っていないようにして下さい。
- 表層の粉や遊離した塗膜等はブラシ等で事前に落として下さい。
- 塗装面が強いアルカリ性を示す場合は中性化して下さい。
- 下地の石膏が新しい場合は、施工から 4 週間以上乾燥（硬化）させて下さい。
- ハケやローラー、スプレーガンを用い、壁または天井に規則正しく塗布して下さい。

◆既に塗装やコーティング、壁紙等が施されている面に塗布する場合

- ウレタン・ベンキ・ラテックス等、グロス系塗料の表面上に当製品を塗布する際は、サンドペーパー等で極力古い塗膜を落とすか、AURO Nr.505 を下地に塗布してからお使い下さい。
- 表層の粉や遊離した塗膜等はブラシ等で事前に落として下さい。泥は完全に洗い流して下さい。
- 下地塗装の定着が悪い部分は剥がし補修して下さい。剥がれたり定着の悪いウォールペーパー（下地）は糊づけし、完全乾燥させて下さい。
- 下地は吸収力が高く、また吸収率にムラもありますので、当製品に 10%の水を加え粘度を下げ、一度下地塗りを施して下さい。
- 仕上げ塗装時、加える水は 10%以下として下さい。

<<AURO No.321 に混ぜて使用する場合>>

- Nr.330 の割合が 50% を上回る場合は **Nr.505 グリップコートを下塗りして下さい。**
- 稀に下地材との相性により乾燥が的確に完了しない場合がございますので、必ず全ての塗装面（下地）に対し、目立たない個所で試し塗りをを行い、異常のないことを確認してから作業を開始して下さい。（ご購入前に弊社の無料サンプルでご確認頂けます。）
- カラーチャートの配合率を目安にして下さい。
- 意図する色がでるまで、断続的にかき混ぜながら少しずつ顔料を注ぎ入れて下さい。
- AURO No.321 の着色顔料として使用する場合は、混合比率の限度は特にありません。
- 最適な混合比率を定めるため少量で事前のテストを行ってください。テスト塗りでは、乾燥時間の確認、乾燥後の発色の確認も行いましょう。
- AURO No.321 の着色顔料として当製品をお使いになる場合は、AURO No.321 の「商品説明」も必ず併読して下さい。
- ◆塗布・塗装に関して
 - AURO No.321 をご参照下さい。

カラー全 10 色
 カラー詳細は別紙の
 カラーチャートをご覧
 下さい。

補足

- 当製品は防腐防腐成分を含んでおりません。
- 乾燥には酸素の流入が不可欠です。
- 「No.330」=「NP-0330」=「Nr-330」取扱店によって表記が異なる場合がありますが、左記の商品は全て同じ商品です。
- 約30年の歴史をもつ自然塗料の先駆け「AURO社」は、全商品を100%天然原料で製造するドイツメーカーです。主原料となる植物はすべて、契約農家で無農薬栽培を行っており、農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排除しております。日本国内では「自然塗料」の定義が曖昧なため、お客様を惑わせておりますが、信頼できる自然塗料はただひとつ、『AURO』をぜひお確かめ下さい。

テクニカルデータ

商品名称

AURO(アウロ) No.330 天然 水性顔料
(AURO No.321 用)

乾燥時間の目安(約23℃ 相対湿度50%)

<単体で使用する場合>

指触乾燥	24時間
完全硬化	4週間
重ね塗り間隔	24時間後

※塗り方、温度・湿度等の環境条件により変動有。
※乾燥には酸素が必要です。

<AURO No.321 に混ぜる場合>

AURO No.321 のテクニカルデータ参照

比重

約1.1～1.4g/cm³(色の種類による)

液体性質

エマルジョン

外観

不透明で粘度のある有色液体

容量および塗布面積

<単体で使用する場合>

1回塗り 1リットル当たり約10m²

塗料名	容量	塗布面積(110-140g/m ²)
AURO No.330	0.25リットル	2.5m ² ≒0.76坪≒1.5畳
	0.5リットル	5m ² ≒1.5坪≒3畳
	2.5リットル	25m ² ≒7.6坪≒15.2畳

※全て1度塗りのデータ。

※下地の材種や経年変化によって変動有。

※あくまでも参考目安としてご利用下さい。

※AURO No.321 に混ぜる場合は、AURO No.321 のテクニカルデータを参照して下さい。

カラー

全8色

品質保持期限

未開封にて購入から1年間

※開封後は早めに使いきって下さい。長めに保管する場合は、AURO No.191(天然シンナー)を50～100cc程注ぎ、薄い表層面をつくって下さい。

保管

確実に密閉し、子供の手の届かない、凍結しない冷暗所にて

希釈

水

洗浄

水

成分(完全公開)

水・鉱物系顔料・天然エステル系の結着剤・セルロース・アブラ菜油とヒマシ油の界面活性剤・アンモニア

Hazard class

該当なし

その他

この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示す場合がございます。施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行ったうえでご利用下さい。またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に試用確認するか、医師にご相談下さい。MSDSもご参照下さい。

AURO日本総代理店◆アウロジャパン株式会社

住所 ◆ 400-0053

山梨県甲府市大里町 3630-1

電話 ◆ 0120-044-790

AURO公式サイト ◆ www.auro.co.jp

公式通販サイト ◆ www.auro-japan.shop

email ◆ staff@auro.co.jp