

用途

天然成分だけで造られた木材保護用のオイルステイン (自然塗料) です。家具や玄関ドア、建具、ウッドデッキ、ウッドフェンス、ログハウスなど、屋内・屋外にご使用いただけます。乾燥時間の長さが気になるころではありますが、それは「自然塗料の証」。安全な塗料をお選びください。



使い方 A 通常塗装 (屋内 / 外)



1 「下塗り」

Nr.930 の原液、または Nr.191 で最大 20%希釈した Nr.930 を塗ります。24 時間以上乾燥してください。※摩擦の影響を受ける場所 (床など) へは「使い方 B」にて行ってください。

2 「仕上げ塗装」

Nr.930 の原液で 2 回目の塗装を行います。(目安: 25 m² / L) ※屋外用途の場合は 3 度塗り推奨 注) 厚塗りするとベタツキが生じ乾燥時間が大幅に遅延します。



* 塗装に関する補足

・ 塗装品質が重要なもの (家具、建具、木製品等) は滑らかな美しい塗装表面に仕上げるため、まず塗装面をスポンジ等で濡らし、乾燥させた後、木目に沿ってサンドペーパー (#220 推奨) で整えてください。塗装はできるだけ薄塗りし、色が薄い場合はの回数増やすことで対応してください。塗装と塗装の間にサンディング (サンドペーパー #220 推奨) すると塗装品質が向上します。

使い方 B 拭き取り塗装 (屋内のみ)



1 「着色」

Nr.930 を塗布した後、5~10 分が経過したところで拭き取り作業をします。(塗布量の目安: 25 m² / L) ※色が薄すぎる場合は「使い方 A」の塗装方法をご検討ください。

2 「仕上げ塗装」

左の工程から 24 時間が経過したら Nr.129 を上塗りします。塗布後、5~10 分が経過したところで拭き取り作業を行ってください。

WEB サイト

右の QR コードより Nr.930 の WEB ページを見ることができます。



(WEB サイト)

注意事項

- ・必ず目立たない場所で試し塗りをを行い、発色や乾燥時間の確認してください。
- ・作業の際はワックスが眼や皮膚に触れないように保護してください。
- ・分離しやすい液体です。よくかき混ぜてからご使用ください。また使用中も時折かき混ぜてください。
- ・推奨施工環境は気温 10℃～30℃、湿度 50～65%、木材含水率 15%以下です。
- ・Nr.930 シリーズ同士であれば、他の色と混合(調色)して使うことが可能です。
- ・ハケやローラーを使い薄く均一に塗り伸ばしてください。均一でないとき色ムラ、光沢ムラが生じます。また厚塗りにはご注意ください。
- ・本製品は酸素と結合することにより乾燥(硬化)します。全ての工程で換気を行い、蒸気(溶剤臭)を長時間吸わないようにしてください。また塗装から乾燥にかけては直射日光や水分、埃等に晒さないでください。
- ・乾燥時間は24時間です。(重ね塗りする際も同様・低温または高湿度の場合は乾燥時間が延びます)
- ・基本的に無塗装の木材か、同製品にて塗装された木部にしか使用できません。
- ・カラーレス(930-00)は耐UV効果がないため、屋外利用時にご注意ください。
- ・塗装前、塗装面がザラつく場合はサンドペーパーで平滑に整えてください。また土や砂、ホコリ、樹脂、削りカス、その他汚れをきれいに取り除き、乾燥した状態にしましょう。
- ・ワックスが付着した塗装用具(刷毛、ローラー、布、新聞紙、その他ゴミ等)は、成分の酸化熱により自然発火の危険性があるため放置せず、水に浸してからビニール袋に入れ空気を抜き封をして保管してください。その後可燃物として早めに廃棄してください。
- ・作業中は火気を使用しないでください。熱・火花・火炎・酸化剤から離れた所に保管してください。【第二石油類 危険等級Ⅲ】
- ・本製品は環境や人に有害な防虫防腐成分や乾燥材を一切含んでおりません。
- ・低温・多湿下、および厚塗りは、乾燥の遅延を招きますのでご注意ください。
- ・保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。(作業中も要注意)
- ・品質保持期限はご購入いただいてから2年間です。

カラーラインナップ(拭き取りなし)

